

OPIS PRODUKTU

PU ACC CATALYST jest to katalizator, który przyspiesza czas reakcji systemów **PU 100, PU 110, PU 110 PLUS, PU 120 i PU 130**.

CECHY I ZALETY

- Przyspiesza reakcję PU, szczególnie w okresie zimowym
- Eliminuje wady aplikacji i pęcherzyki
- Zwiększa wartość tiksotropii powłoki
- Bardzo skutecznie zwiększa właściwości mechaniczne produktów
- Zapewnia zastosowanie grubszej warstwy

MIESZANIE - ROZWIĄZANIE

Dodaje się go w porcjach 0,50 - 0,10 kg do 25 kg wiadra.
Mieszaj właściwie aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.
Mieszaninę należy zużyć w ciągu 30 minut.
Zużycie: 0,2 - 1,0 kg na opakowanie 25 kg.

OPAKOWANIA I KOLORY

1 kg

OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt może być przechowywany przez maksymalnie 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w temp. od +5 °C do +25 °C.

Po otwarciu zużyć jak najszybciej.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których nie wolno palić, z dala od otwartego ognia. W pomieszczeniach zamkniętych stosować wywiewniki i maski z węglem aktywnym. Ręce i oczy należy chronić rękawiczkami i okularami ochronnymi. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je dużą ilością wody. Podczas aplikacji powinna być zapewniona dobra wentylacja.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) jest dostępna na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PU ACC CATALYST

Kolor	Przezroczysty
Gęstość ASTM D 1475 / EN ISO 2811-1 (+20 °C)	0,95 g/L
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy

UWAGA: To nie jest opis produktu, wszystkie informacje są podane w dobrej wierze. Ponieważ warunki użytkowania są poza kontrolą producenta, informacje te nie są objęte gwarancją, dorozumiane lub nie, oraz ostateczna ocena przydatności jakichkolwiek informacji lub rozważanego wykorzystania materiału, wykorzystania i naruszenia patentów; jest to całkowicie odpowiedzialność użytkownika. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z użytkowaniem produktu w zakresie ubezpieczenia, wydajności lub obrażeń. W przypadku aplikacji w specjalnych warunkach, należy skonsultować się z Clever Polymers w celu uzyskania szczegółowych zaleceń. Ten dokument techniczny jest ważny do momentu opublikowania nowego i zastępuje stare wydania.